

IMPRIMACIÓN PU 1C

(IMPRIMACIÓN DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE)

FICHATÉCNICA

rev.5/Febrero.16

Acabado Incoloro
Densidad 0.78 g/cm³
Punto de inflación 12°C
Secado al tacto sin pegajosidad 30 minutos



PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Gran poder de agarre.
- Producto muy concentrado.
- Insoluble en agua.
- No oxidable.

PRESENTACIÓN Y FORMATOS

IMPRIMACION PU 1C se presenta en envases herméticos homologados de acuerdo a las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos.
Almacenar a una temperatura de entre 5°C y 30°C.
Formatos: 20 Kg y 4 Kg

PRECAUCIONES DE USO

R10: Inflamable.

R36: Irrita los ojos.

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- Úsese indumentaria, gafas, mascarilla y guantes de protección adecuados.
- En caso de contacto con los ojos, la piel o el pelo, aclararlo bien con agua.
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Debido a la inflamabilidad, este material solo puede ser utilizado en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas.
- Evitar cualquier vertido al medio ambiente. No verter de desagües. Nocivo para los organismos acuáticos.

RENDIMIENTO

El rendimiento será de 100 g / m² para la posterior aplicación del resto de productos. Los rendimientos pueden variar según la temperatura ambiente.

MODO DE EMPLEO

- 1.- El soporte debe estar completamente seco y limpio de polvo, grasa u otros desperdicios. En superficies poco porosas es recomendable un lijado previo para mejorar la adherencia.
- 2.- La humedad del soporte debe ser inferior al 10%. En pavimentos nuevos, es aconsejable no repintar antes de 1 mes.
- 3.- Mezclar el producto antes de aplicarlo.
- 4.- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- 5.- Realizar el repintado pasada 1 hora, puede variar según temperatura ambiente.



Puedes ver todos nuestros productos en:
www.arelux.com



Grupo Arelux
Ctra. Valencia Km 6.5 Naves 9-10,
Cuarte de Huerva,
Zaragoza, España
Telefono: [+34] 976 91 01 26
email: info@arelux.com
www.arelux.com