

Aislatermic 19 PRO®

AISLATERMIC®

Aislante térmico y acústico multicapa de 19 capas y altas prestaciones térmicas.

Compuesto por 2 láminas de poliéster metalizado armado de 130 gr/m², 4 guatas de poliéster de 80 gr/m³, 8 láminas reflectoras y 5 espumas de polietileno de 1mm, para el aislamiento en pared interior, pared exterior, bajo techo y cubierta inclinada.

Ficha técnica

Resistencia térmica en pared (en el interior de cámara de aire de 2+2cm)	R= 2,64 m ² K/W
Resistencia térmica en cubierta (en el interior de cámara de aire de 4+4cm)	R= 3,58 m ² K/W
Reflectividad	88%
Aislamiento ruido aéreo	R,w (C;Ctr) (dB): 59,4 (-2;-6)
Espesor	30 mm
Clasificación al fuego	F
Barrera de vapor	Sí
DIÁMETRO	35 cm ±5%

Propiedades y ventajas

- Material ligero y de espesor reducido.
- Aislante acústico de alta calidad.
- Semirrígido, adaptable a cualquier forma.
- Ahorro de costes de instalación.
- Fácil instalación.
- Alto poder de aislamiento térmico y acústico.
- Excelente resistencia al agua y humedad.
- Evita las condensaciones y la creación y proliferación de hongos y bacterias.
- Gran durabilidad y alta resistencia mecánica.
- No produce irritaciones de piel, alergias ni contiene gases tóxicos ni amiantos.



Uso y aplicaciones

- Ideal para aislamiento, climatización y rotura de puentes térmicos en trasdosado interior, exterior, fachadas ventiladas y bajo cubierta en zonas de altísima exigencia climática.
- Uso tanto en obra nueva como en rehabilitación, edificación residencial, obra civil, patrimonio histórico, uso industrial y agropecuario. También apto para viviendas modulares prefabricadas de hormigón, madera o mixtas.
- Mejora de la envolvente térmica en el estándar Passivhaus.

Presentación y formatos

Aislatermic 19 PRO se presenta en bobinas de 10x1,50m, 12 Kg (800g/m²) y con embalaje de bolsa plástica.

Modo de empleo

- 1.- El soporte debe estar limpio y seco.
- 2.- El material aislante debe ir instalado entre cámaras de aire para que trabaje al 100% de prestaciones. Se debe tensar y anclar al soporte mediante masillas, clavos o grapas, también perimetralmente.
- 3.- Las láminas deben solaparse al menos 10 cm y sellarse con cinta de aluminio.



NODRIZA TECH VENTURE BUILDER S.L

Avda. del Rosario 8, 50410 Cuarte de Huerva, Zaragoza
Teléfono: (+34) 976 91 01 26 email: info@arelux.com
www.arelux.com